

**ABS Glass Fiber Composite - ABS+40%G/F**  
**Grade: A6040N,A6040B**

項目	單位	方法	數值	數值
Property	Units	Test Method	Value	Value
			A6040N	A6040B
Specific Density 比重		D-792	1.32	1.32
Filler Content 填充物含量	%		40%	40%
Tensile Strength 抗張強度	kgf/cm <sup>2</sup>	D-638	1320	1150
Tensile Elongation 延伸率	%	D-638	2	2.5
Flexural Strength 彎曲強度	kgf/cm <sup>2</sup>	D-790	1600	1330
Flexural Modulus 彎曲模數	kgf/cm <sup>2</sup>	D-790	85000	77500
Izod impact Strength 衝擊強度	kgf cm/cm	D-256	6	6
1/8" bar with notched (有缺口)				
Melt Index 融溶指數	g/10min	D-1238	4	4
Shrinkage 收縮率	%	D-955	0.1~0.3	0.1~0.3
H.D.T. (66 Psi) 熱變形溫度	°C	D-648	105	105
Rockwell Hardness 洛氏硬度	R-scale	D-785	R118	R118
Description 產品描述			40%玻纖強化本色	40%玻纖強化黑色

☆上表所列數據資料僅供參考用

These property values under specific test conditions as defined in the table above are for reference only.

揚智企業有限公司 YANPLA INDUSTRIAL CO.,L.T.D TEL:886-2-26039888 FAX:886-2-26039887

台北縣林口鄉湖北村後湖52-16號 NO.52-16 HOU HU HU-PEI VILLAGE LIN KOW SHARUNG TAIPEI SHEIN TAIWAN. R.O.C.